

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
НАЗНАЧЕНИЕ**

Двухкомпонентный эпоксидный переходной слой.

Применяется в качестве переходного слоя между антикоррозионными покрытиями и противообрастающими эмалями/ либо косметическими финишными покрытиями для обеспечения максимальной межслойной адгезии «от кля до клотика». Может использоваться в судостроении, при капитальном и текущем ремонте, а также экипажами судов в эксплуатации.

**ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРОДУКТЕ**
**Цвет** FAAJ034 – светло-серый

**Внешний вид/Глянец** Матовый (ISO 2813:1978)

**Связующее / Отвердитель** FAA262

**Содержание твердых веществ** 57%±2% (ISO 3233:1998)

**Соотношение при смешивании** 4 объема части А на 1 объем части В

**Рекомендуемая толщина пленки** 100 микрон сухой пленки (175 микрон мокрой пленки)

**Теоретическая кроющая способность** 5,70 м<sup>2</sup>/л (при толщине сухой пленки 100 микрон). При определении практической кроющей способности необходимо учитывать соответствующие потери.

**Метод нанесения** Безвоздушное распыление, кисть, валик

**Температура вспышки** Часть А – 45°C, часть В – 21°C, смешанный продукт –38°C.

**Индукционный период** Не требуется

**Информация о высыхании**

	Температура подложки			
	-5°C	5°C	15°C	25°C
Высыхание «на отлип» (ISO 1517:73)	24 час	12 час	6 час	4 час
Высыхание до твердой пленки (ISO 9117:90)	72 час	24 час	16 час	12 час
<b>Жизнеспособность</b>	12 час	8 час	6 час	4 час

**Информация о перекрытии**

	Температура подложки							
	-5°C		5°C		15°C		25°C	
Материал	Мин.	Макс	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Intergard 263	-	-	36 час	42 дн	8 час	28 дн	5 час	14 дн
Intersheen 579	72 час	5 дн	36 час	5 дн	8 час	5 дн	5 час	5 дн
Interclene 245	72 час	8 дн	18 час	7 дн	8 час	5 дн	5 час	3 дн
Intersmooth 460 Ecoloflex SPC	72 час	14 дн	24 час	8 дн	8 час	5 дн	5 час	3 дн
Interswift 655	72 час	7 дн	24 час	7 дн	8 час	7 дн	5 час	7 дн
Interthane 990	72 час	5 дн	36 час	5 дн	8 час	5 дн	5 час	5 дн
Intertuf 203	48 час	15 дн	24 час	15 дн	8 час	15 дн	5 час	15 дн

**Примечания:** Для получения информации о сроках перекрытия для материалов марки Hisol, Interspeed 340, 640 обращайтесь к данным, приведенным выше для Interclene 245. Для Intersmooth 360, 365, 465 Ecoloflex пользуйтесь данными для Intersmooth 460 Ecoloflex.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**
**VOC** 400 г/литр (EPA метод 24)  
 Содержание органических растворителей

**СХЕМЫ ОКРАСКИ И  
СОВМЕСТИМОСТЬ**

Для выбора наиболее подходящей схемы окраски проконсультируйтесь со своим региональным представительством International.

**ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ**

Используйте продукт в соответствии со спецификацией окраски.

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от посторонних частиц. При необходимости произведите обмыв поверхности пресной водой либо пресной водой под высоким давлением, удалите масло, смазки, растворимые включения и посторонние частицы согласно стандарта SSPC-SP1.

Intergard 263 должен всегда наноситься на рекомендованный грунт.

Intergard 263 необходимо использовать в соответствии со спецификацией окраски, разработанной International.

Загрунтованная поверхность перед нанесением Intergard 263 должна быть сухой, чистой и свободной от посторонних включений. Intergard 263 необходимо наносить в пределах интервала, рекомендованного для примененного грунта. За этими данными обратитесь к техническим данным на примененный грунт.

В нестандартных случаях обращайтесь к представителю International в Вашем регионе.



**НАНЕСЕНИЕ****Смешивание**

Продукт поставляется в двух емкостях как комплект. Всегда смешивайте продукт в поставленных пропорциях. Смешанный продукт должен быть использован в течении периода жизнеспособности.

1. Перемешайте основу (часть А) механической мешалкой

2. Добавьте отвердитель (часть В). Тщательно перемешайте оба компонента.

**Растворитель**

Добавление растворителя не рекомендуется. В исключительных случаях допускается применение GTA220 (не более 5% по объему)

**Безвоздушное распыление**

Рекомендуется:

Диаметр сопла 0.46-0,66 мм. (18-26 тысячных дюйма)

Давление краски на выходе из сопла окрасочного пистолета не менее 176 кг/см<sup>2</sup>

**Воздушное распыление**

Не рекомендуется

**Кисть**

Рекомендуется только для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.

**Валик**

Рекомендуется только для небольших участков. Возможно, потребуется нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.

**Очиститель**

Рекомендуется применение GTA822.

**Остановки в работе и очистка оборудования**

Не допускайте остатков материала в окрасочных шлангах, пистолетах и оборудовании. Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA822. После смешивания компонентов комплекта они не могут быть снова запечатаны. После длительных остановок в работе рекомендуется использовать свежеприготовленный комплект. Немедленно после завершения работы необходимо провести промывку оборудования очистителем GTA822. Хорошей практикой работы является периодическая промывка окрасочного оборудования в течение рабочего дня. Частота промывок зависит от количества нанесенного материала, температуры и прошедшего времени, включая все задержки в работе. Не превышайте срока жизнеспособности материала. Все излишки краски и пустые емкости должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами по охране окружающей среды.

**Сварка**

В случае производства сварочных работ или огневой резки металла, окрашенного данным материалом, произойдет выделение пыли и вредных паров, в связи с чем потребуется применение индивидуальных средств защиты и соответствующей вытяжной вентиляции.

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта, должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.

Перед использованием продукта получите Лист по Охране Труда и Технике Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям. Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе по Охране Труда и Технике Безопасности и на этикетках банок. В случае, если Вы не полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода нанесения продукта и условий окружающей среды в месте производства работ.

**КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ**

США и Канада – Телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813

Европа - Тел. +(44) 191 4696111. ТОЛЬКО для консультаций мед. персонала

тел. +(44) 171 6359191

Ваше региональное представительство - (см. стр. 4 данного издания).



### ОГРАНИЧЕНИЯ

Ремонт поверхностей участками:

Для ремонта участками эпоксидных, эпоксидно-каменноугольных, хлор-каучуковых, винилово-каменноугольных и виниловых схем применяйте схему грунтовки Intertuf 262/Intergard 263. При этом необходимо стремиться к минимальному перекрытию сохранившегося покрытия.

Не рекомендуется применение указанной схемы для ремонта битумных схем.

Схема Intertuf 262/Intergard 263 может быть применена для обновления эпоксидных, эпоксидно-каменноугольных и хлор-каучуковых схем. Не рекомендуется для обновления винил-каменноугольных, виниловых и битумных схем.

По данным вопросам проконсультируйтесь в региональном офисе International.

Данные по интервалам перекрытия указаны лишь в качестве рекомендаций, т.к. могут варьироваться в зависимости от местного климата и условий окружающей среды.

Проконсультируйтесь с представителем International в специфических случаях.

Проводите окраску в хорошую погоду. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C (если не рекомендовано иначе) перед перемешиванием и нанесением. Неперемешанный продукт (в закрытых банках) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытий.

### РАЗМЕР УПАКОВКИ

20-ти литровый комплект: часть А - 16 литров в 20-ти литровой банке; часть В - 4 литра в 5-ти литровой банке.

О наличии другого размера упаковки проконсультируйтесь в региональном офисе International.

20-ти литровый комплект - 30,44 кг.

### ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - не менее одного года с даты изготовления (при температуре 25°C). По окончании срока хранения подлежит переосвидетельствованию.


Храните в сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей.

Проконсультируйтесь с представителем International.

### ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПОСТАВОК

### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

*Информация, представленная в настоящем издании, не является исчерпывающей. Любое лицо, использующее данный продукт для целей иных, нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе данных, либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата. Однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в соответствии с законом) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного подтверждения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и предоставляемые технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем получить данный документ и внимательно его изучить. Содержащаяся в настоящем Листе данных информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования продуктов. Проверка действительности настоящего документа до начала использования продукта (совместно с представителем регионального офиса International) является ответственностью потребителя.*

 и названия материалов, упоминаемые в настоящем документе, являются зарегистрированными торговыми марками или лицензированы Akzo Nobel. © Akzo Nobel 2002.

## Адреса региональных представительств

Головной офис	Европейский регион	Азиатский регион	Россия	Россия (Дальний восток)	Североамериканский регион
International Coatings Ltd	International Coatings Ltd	International Coatings Pte Ltd	Официальный дистрибьютор International Coatings Ltd. ООО «BGM-LTD» Коммунаров 268 офис № 35	Akzo Nobel Fesco Ltd Представительство компании во Владивостоке Ул. Морозова 7А	International Paint Inc.
P O Box 20980	Stoneygat Lane	3 Neythal Road			6001 Antony Drive Houston Texas 77091 USA
Oriel House 16 Connaught Place London W2 2ZB England тел: +(44)171 479 6000 факс: +(44)171 479 6500	Felling, Gateshead NE10 0JY United Kingdom тел: +(44)191 469 6111 факс: +(44)191 438 3977	Jurong Town 628570 Singapore тел: +(65)663 3066 факс: +(65)266 5287	350020, г. Краснодар Россия тел: +(7) 8612405062 факс: +(7) 8612103319	690065 Владивосток Россия тел: +7(4232) 496605 факс: +7(4232) 496605	тел: (1)713 682 1711 факс: (1)713 684 1511